

УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ МАРКА 825ES

Ударопрочный полистирол, предназначен для изготовления изделий экструзией и термоформованием. Предназначен для изготовления промышленной упаковки методом термоформования и получения многослойного профилированного листа экструзией. Применяется для тонкослойной экструзии

Химическое название: Поли(этиленбензол) ударопрочный
Эмпирическая формула: $[C_8H_8 \cdot C_4H_6]_N$
Технические условия: ТУ 2214-126-05766801-2003

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение	Метод испытаний
Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 200 °С на 5 кг нагрузки, в пределах	4,4±0,6	ASTM D1238
Температура размягчения по Вика, °С, не ниже	92,0	ASTM D1525
Прочность при разрыве, МПа, не менее	-	ASTM D638
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	-	ASTM D638
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м, не менее	100,0	ASTM D256
Прочность при изгибе, МПа, не менее	-	ASTM D790
Глянец под углом 60°, не менее	50,0	ASTM D523
Массовая доля остаточного стирола, %, не более	0,05	По 4.10 наст. ТУ
Воспламеняемость, мм/мин, не более	-	По 4.9 наст. ТУ

Форма выпуска: Гранулы

Упаковка: Бумажные, полиэтиленовые или полипропиленовые мешки

Транспортировка: Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Продукт, упакованный в мягкие контейнеры, может транспортироваться в открытом подвижном составе

Хранение: В крытом отапливаемом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности

за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.