

**Группа «ЛУКОЙЛ»
ООО «СТАВРОЛЕН»**

**ПОЛИПРОПИЛЕН
МАРКИ PPG2350-34**

ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм. 1-2

Способ получения: газофазная сополимеризация пропилена с этиленом.

Область применения: для литья тонкостенных изделий высокой прозрачности.

Технические требования

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод анализа
1	Показатель текучести расплава, г/10 мин	30÷40,3	ГОСТ 11645
2	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	± 10	ГОСТ 26996
3	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	24	ГОСТ 11262
4	Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее	8	ГОСТ 11262
5	Массовая доля летучих, %, не более	0,09	ГОСТ 26996

Упаковка. Полипропилен, упакованный в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки весом по 25 кг, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом.

Гарантии изготовителя:

- соответствие продукции требованиям ТУ 2211-008-50236110-2006;

- гарантийный срок хранения -3 года со дня изготовления.