

**Группа «ЛУКОЙЛ»
ООО «СТАВРОЛЕН»**

**ПОЛИПРОПИЛЕН
МАРКИ PPG1250-20
ТУ 2211-008-50236110-2006 с изм. 1-2**

Способ получения: газофазная полимеризация пропилена.

Область применения: изготовление пряжи лицевой части ковра, объемных волокон с высокой скоростью вытяжки, спанбонд.

Технические требования

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Метод анализа
1	Показатель текучести расплава, г/10 мин	21,3-28,8	ГОСТ 11645
2	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	± 10	ГОСТ 26996
3	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	не нормируется	ГОСТ 11262
4	Относительное удлинение при пределе текучести, %, не менее	не нормируется	ГОСТ 11262
5	Массовая доля летучих, %, не более	0,09	ГОСТ 26996

Упаковка. Полипропилен, упакованный в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки весом по 25 кг, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом.

Гарантии изготовителя:

- соответствие продукции требованиям ТУ 2211-008-50236110-2006;
- гарантийный срок хранения -3 года со дня изготовления.